Lackieranleitung für 2K-Klarlack Spraydose

1. Lieferumfang

- Profi 2K Klarlack Spraydose

2. Grundlagen

- 2K Sprühdose, mit 2 Kammersystem - bestehend aus Klarlack und Härter.
- Verarbeitungszeit nach Aktivierung: 12 Stunden.
- Trocknungszeit: 24 Stunden.
- 400 ml MG PRIME 2K-Klarlack sind ausreichend für ca. 1,3 qm.
- Verarbeitungstemperatur: Ca. 20 bis 25 Grad Celsius.

3. Vorgehensweise

1. 2K Klarlack Spraydose ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20 bis 25 Grad Celsius). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen.

1. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
2. Damit die nachlackierte Stelle so unauffällig wie möglich erscheint, empfiehlt es sich immer, komplette Teilbereiche zu lackieren. (Von einer Kante / Sicke bis zur nächsten Kante / Sicke lackieren).
3. Klarlack-Spraydose aktivieren: Mit dem Kunststoffknopf aus dem Deckel das Ventil auf der Unterseite der Dose fest und kräftig eindrücken. Dose dabei auf den Kopf stellen. Es muss ein deutliches Knackgeräusch zu hören sein.
4. Danach Dose erneut 2 Minuten kräftig schütteln.
5. Lackiermaske aufsetzen und die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht 2K-Klarlack annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen).
6. Klarlack 60 Minuten ablüften lassen.
7. Zweite Schicht 2K-Klarlack auftragen. Dieses mal deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken. Die Breitstrahl Sprühkopfdüse kann dabei je nach Wunsch verstellt werden.
8. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab).

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.de
+49-9321-90207-03
info@mg-prime.de