

Anwendungsempfehlung für 2K-Elastifizierer als Dose

1. Lieferumfang

- Profi 2K Elastifizierer-Dose

2. Grundlagen

- Zur Erhöhung der Flexibilität von auf Kunststoffteilen aufgetragenen 2K-Füllern, 2K-Autolacken und 2K-Klarlacken
- Mischungsverhältnis: Je nach Flexibilität des Kunststoffteils, 25% bis 40% in das fertige 2K-Lack-Härter Gemisch einmischen
- Spritzdruck HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 3,0 bis 3,5 Bar
- Spritzdüse HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 1,3 bis 1,4 mm
- Verarbeitungstemperatur: Ca. 20°C bis 25°C

3. Vorgehensweise

1. Profi 2K Elastifizierer auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C) und sorgfältig aufrühren.
2. 2K-Elastifizierer im Verhältnis von 25% -40% (je nach Flexibilität des Kunststoffteils) zum fertig mit Härter angemischten 2K-Füller-, 2K-Autolack- oder 2K-Klarlack-Produkt hinzugeben und gut verrühren.
3. Lack wie gewohnt weiter verarbeiten.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.de
+49-9321-90207-03
info@mg-prime.de