Anwendungsempfehlung 2K-Acrylfüller Dose

1. Lieferumfang

- Profi 2K-Füller-Dose
- Profi Härter-Dose

2. Grundlagen

- Mischungsverhältnis des 2K-Füllers: Eine Dose 2K-Füller mit einer Dose Härter mischen
- Spritzdruck HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 3,0 bis 3,5 Bar
- Spritzdüse HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 1,3 bis 1,4 mm
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- Verdünnbar mit bis zu 30% Acrylverdünnung

3. Vorgehensweise

1. 2K-Füller und Härter auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C) und sorgfältig aufrühren.
2. Zu füllerndes Objekt mit Silikonentferner reinigen / entfetten, nicht zu füllernde Stellen sauber abkleben.
3. Danach die Fläche mit Schleifpapier der Körnung 600 bis 800 nass anschleifen.
4. Ggf. Grundierung auftragen und vollständig trocknen lassen. (Nicht im Lieferumfang enthalten.)
5. Ggf. Grundierung mit Schleifpapier der Körnung 1000 nass anschleifen.
6. Fläche nochmals mit Silikonentferner reinigen und Grundierung mit Staubbindetuch / Honigtuch abwischen. Es sollte nun alles staub- und fettfrei sein.
7. Eine Dose Füller mit einer Dose Härter mischen und sorgfältig schütteln und aufrühren. Dem Füller-Härter-Gemisch können noch bis zu 30% Acryl- / 2K Verdünnung zugegeben werden.
8. Lackiermaske aufsetzen und das Produkt deckend auftragen. Mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die gefüllerten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
9. 60 Minuten ablüften lassen.
10. Oberfläche mit einem Schleifklotz und 600 bis 800er Nassschleifpapier plan schleifen.
11. Sollten sich noch Unebenheiten in der Oberfläche befinden, nach dem erneuten Entfetten mit Silikonentferner eine weitere Schicht spritzen.
12. Nach der letzten Schicht, das Füller-Härter-Gemisch 24 Stunden aushärten lassen und mit 800 bis 1000er Nassschleifpapier plan schleifen und entfetten. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)
13. Weiteren Lackaufbau vornehmen.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.de
+49-9321-90207-03
info@mg-prime.de