

# Anwendungsempfehlung für Kunststoff-Haftgrund-Spraydose

## 1. Lieferumfang

- Profi Kunststoff-Haftgrund-Spraydose

## 2. Grundlagen

- Verarbeitungstemperatur: Ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml Kunststoff Haftgrund sind ausreichend für ca. 1,3 qm

## 3. Vorgehensweise

1. Kunststoff-Haftgrund Spraydose ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
4. Lackiermaske aufsetzen und die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht Kunststoff-Haftgrund annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
5. Kunststoff-Haftgrund ca. 20 Minuten ablüften lassen.
6. Zweite Schicht Kunststoff-Haftgrund auftragen. Dieses mal deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
7. Produkt vollständig trocknen lassen und nicht anschleifen.
8. Weiteren Lackaufbau vornehmen.

MG PRIME® by MG Colors GmbH  
conneKT 2  
97318 Kitzingen  
GERMANY

[www.mg-prime.de](http://www.mg-prime.de)  
+49-9321-90207-03  
[info@mg-prime.de](mailto:info@mg-prime.de)