

Lackieranleitung für 2K-Acryllack / 2K-RAL-Acryllack als Spraydose

1. Lieferumfang

• Spraydose 2K- Acryllack / 2K-RAL-Lack

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium-Lack für Untergründe wie Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe.
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,3 gm

3. Vorgehensweise

- 1. Untergrund muss staubfrei, trocken und fettfrei sein ggf. mit Silikonentferner reinigen.
- 2. Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten schütteln. (Mischkugel muss hörbar sein.)
- 3. 2K Lackspraydose aktivieren: Mit dem Kunststoffknopf aus dem Deckel das Ventil auf der Unterseite der Dose eindrücken. Dose dabei auf den Kopf stellen. Es muss ein deutliches Knackgeräusch zu hören sein. (Dose nach Aktivierung innerhalb von 12 Stunden verbrauchen.)
- 4. Danach Dose erneut 2 Minuten kräftig schütteln.
- 5. Objekt mit Lack annebeln und 30 Minuten ablüften lassen.
- 6. Erst danach Lack in 1-2 Schichten deckend auftragen.
- 7. Nach letztem Farbauftrag Lack vollständig trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objektund Außentemperatur ab.)

MG PRIME® by MG Colors GmbH conneKT 2 97318 Kitzingen GERMANY www.mg-prime.de +49-9321-90207-03 info@mg-prime.de